



# SANIXYL\*

## FONGICIDE / INSECTICIDE ANTI-TERMITES / ANTI-BLEUISSEMENT

<b>Fonctions</b>	<p><b>Préventif :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insectes : capricornes, vrillettes, lyctus, termites.</li><li>• Champignons de pourriture cubique et de discoloration du bois (bleuissement en service**).</li></ul> <p><b>Curatif :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insectes : capricornes, vrillettes, termites***. Élimine tous les insectes en profondeur et empêche toute réinfection.</li></ul> <p>** Sur bois déjà posé. *** Concernant les termites, l'action curative sera mise en oeuvre par un professionnel qualifié qui traitera impérativement les sols et les murs. Les bois termités, selon leur état d'infestation, devront être ou non remplacés.</p>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Préventif et curatif. Insecticide et fongicide.</li><li>• Formule enrichie : anti-termites et anti-bleuissement en service**.</li><li>• Facile d'application. Prêt à l'emploi. Excellente pénétration.</li><li>• Non gras. Incolore et sans odeur. Non inflammable.</li><li>• Phase aqueuse.</li></ul>
<b>Destinations</b>	<p>Bois intérieurs sains ou attaqués : supports verticaux et horizontaux (lambris, escaliers, parquets, meubles...).</p> <p>Bois extérieurs sains ou attaqués : supports verticaux (bardages, huisseries...) hors feuillus.</p> <p>Efficace pour les classes d'emploi : 1, 2 et 3a.</p>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Teinte :</b> Incolore après séchage.</p> <p><b>Solvant :</b> Cyperméthrine &lt;0,10 % m/m - Propiconazole &lt;0,05 % m/m IPBC &lt;0,05 % m/m - Tébuconazole &lt;0,05 % m/m</p> <p><b>Densité à 18°C :</b> 1,000 ± 0,05.</p> <p><b>Température d'auto-inflammation :</b> +5°C à +35°C.</p> <p><b>Conditionnements :</b> 1 litre, 2,5 litres et 10 litres.</p> <p><b>Délai de stockage :</b> 3 ans. Conserver dans son emballage d'origine fermé.</p> <p>Craint le gel. Produit réversible : s'il vient à geler, il suffira d'agiter SANIXYL pour retrouver toute son efficacité.</p> <p><b>Sécurité :</b> Se reporter à la fiche de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p>
<b>Subjectile</b>	<p>Bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état et les préparations sont conformes aux normes en vigueur.</p> <p>Recommandation : s'assurer que le support est compatible avec un traitement de préservation en phase aqueuse.</p>
<b>Mise en œuvre</b>	<p>Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit.</p> <p>Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à + 5°C ou supérieure à + 35°C.</p>
<b>Préparation du support</b>	<p>S'applique sur un bois nu, sec, propre, dépoussiéré, décapé ou poncé sans aucune trace d'ancien revêtement.</p> <p>Sur un bois attaqué : sonder, bûcher**** les bois de fortes sections ou broser les parties attaquées et friables à l'aide d'une brosse en laiton.</p> <p>**** Il est conseillé de renforcer ou remplacer les parties trop endommagées qui seraient fragilisées et n'offriraient plus une garantie de résistance suffisante.</p>
<b>Recommandations avant application</b>	<p>Se munir d'un vêtement de protection approprié, de gants et d'un appareil de protection des yeux et du visage.</p> <p>Ne pas utiliser le traitement près d'une source de chaleur. Ne pas traiter les ruches. Agiter le produit avant application. Ventiler la zone d'application.</p>
<b>Matériel d'application</b>	<p>Injection sous pression, pinceau, aspersion avec pulvérisateur de jardin, trempage (nous consulter).</p>

<b>Dilution</b>	SANIXYL s'emploie pur sans aucune dilution, ni mélange avec un autre produit.
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur bois neufs et sains : badigeonner abondamment jusqu'à saturation du support ou asperger avec un pulvérisateur de jardin en prenant soin de régler la buse afin de ne pas provoquer un brouillard. Insister sur les abouts.</li> <li>• Sur bois attaqués : sonder puis bûcher (éliminer les parties vermoulues). Renforcer ou remplacer les parties trop fragilisées. Badigeonner, pour les bois de faibles sections, à saturation en particulier sur les abouts.</li> <li>• Sur bois très attaqués : percer en quinconce tous les 20 cm pour les grosses sections et tous les 40 cm pour les plus petites sections puis injecter SANIXYL. Terminer par un badigeonnage de surface.</li> </ul> <p>Peut s'employer par trempage : nous consulter.  <b>NB.</b> : Nettoyer les outils immédiatement après utilisation.</p>
<b>Séchage et recouvrabilité</b>	<p>Séchage complet à cœur : 24/48 heures dans les conditions normales de température et d'hygrométrie.  Recouvrable par une finition solvantée au bout de 4 heures ou par une finition aqueuse dès sec au toucher.  Non gras, SANIXYL peut être recouvert après séchage complet par les produits de protection DURIEU/OWATROL.  Compatible avec tout autre produit mono ou bicomposant de finition.</p> <p>(1) Dès lors que l'application est réalisée conformément à la fiche technique et dans les règles de l'art en vigueur, SANIXYL possède une efficacité insecticide préventive jusqu'à 10 ans.</p>
<b>Rendement</b>	<p>Préventif : 5 m<sup>2</sup> au litre.  Curatif : 3 m<sup>2</sup> au litre.  Le rendement peut varier selon l'état de la surface, l'absorption du support et le mode d'application.</p>
<b>Nettoyage du matériel d'application</b>	Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

SANIXYL est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

09/14 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Philippe Simier, Javerman

