



DÉFINITION / DESTINATION

Peinture d'aspect velouté à base de résine acrylique en phase aqueuse, pour la décoration des murs et plafonds en pièces sèches ou bien ventilées, en neuf ou rénovation.

Sur bétons et dérivés, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduits intérieurs de peinture, enduits hydrauliques, imprimés ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

PROPRIÉTÉS

- Impression et finition selon supports.
- Lessivable Classe 1.
- Très bonne opacité.
- Grande blancheur.

CARACTÉRISTIQUES

Emission COV	Classement européen selon directive 2004/42/CE. Valeur limite UE de ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/L de COV.
Classification AFNOR	NF T 36-005 - famille I - classe 7b2-10c
Composant liant / type de résines	Copolymères acryliques en dispersion aqueuse
Densité à 20°C ≈ (g/cm3)	1,40 (± 0,03)
Extrait sec en poids (%)	61 (± 2%)
Extrait sec volumique (%)	45 (± 2%)
Finition / Aspect	Velouté
Brillant Spéculaire (Bs)	≤ 5% (sous 60°) / ≤ 18% (sous 85°)
Rendement	9 à 11 m ² /l/couche
Séchage en surface	1 h
Séchage Recouvrable	6 h
Résistance à l'abrasion humide (NF EN13300)	Classe 1 (NF EN 13300)
Couleur	Blanc Bases à teinter DEEP/TR
Conditionnement	1L - 2,5L - 10L

* Les valeurs sont données pour le produit blanc, varient en fonction du relief, de l'absorption du support et de la dilution du produit. Les temps de séchage sont déterminés sous une température de 23°C et 50% d'humidité relative.

MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.

Bien homogénéiser le produit avant son application.

Voir tableau de mise en œuvre (en dernière page).

Conditions climatiques	Température ambiante de mise en œuvre : $8^{\circ}\text{C} \leq T^{\circ}\text{C} \leq 35^{\circ}\text{C}$ Hygrométrie ambiante de mise en œuvre : $\leq 65\%$ H.R.
Dilution	Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 5% d'eau.
Nombre de couches	1 à 2 couches en finition
Matériel d'application	Brosse : mixte. Rouleau : polyamide texturé 14 ou 12 mm / Polyester tissé 13 mm. Airless : buse basse pression 517 à 130-150 bars ou buse standard 519 à 210-230 bars.
Nettoyage des outils	à l'eau immédiatement après utilisation (avant séchage).
Conservation	12 mois dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.

ENVIRONNEMENT & PROTECTION

Recommandations et précautions d'emploi	Lire l'étiquette avant utilisation. Respecter les précautions d'emploi : fiche de données de sécurité disponible sur le site www.espacedoc.fr .
Environnement & Protection	Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.
Traitement des déchets	 Éliminer le contenu/récipient comme déchets spéciaux conformément aux réglementations locales et nationales Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur (CED : 08 01 12).

Les supports devront être conformes aux règles de l'art les concernant (cf. NF DTU 59.1), et ainsi être rendues propres, saines, sèches et cohésives à l'issue des opérations préparatoires.		
Supports	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné et enduit de peinture	1 couche de X'Trem Finish Velours dilué à 5% d'eau	1 à 2 couches de X'Trem Finish Velours
Anciens fonds peints adhérents et assainis		
Béton et dérivés préfabriqués ou maçonnerie recouverte d'un mortier à base de liant hydraulique (pH <9) faiblement structuré.	1 couche d'Unydroprim	2 couches de X'Trem Finish Velours
Supports encore tâchés (suie, humidité) après assainissement, préparation et dégraissage.	1 couche de C+ Isol	
Autres supports (selon leur destination, nature et état)	1 couche d'Alkyl'O Impress ou d'Unydroprim ou de C+ Isol ou d'Impress'4H ou de Rénov HP Mat	