

MIROIR 50X

Film Miroir sans tain, argent

Film miroir sans tain permet de voir sans être vu, en fonction du basculement de lumière. Ainsi du côté le plus lumineux vous aurez un Miroir parfait, et du côté le plus sombre une vitre teintée. La nuit tombant nous vous invitons à fermer les rideaux.



Classement au feu:

M1

Garantie*:

7 ans

Longévité*:

10 à 15 ans

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Epaisseur: | 75μ |
| Support: | Polyester C+ |
| Liner: | Polyester |
| Colle: | Acrylique |
| Couleur: | Argent |
| Filtre UV: | 99% |
| Réflexion lumière visible: | 62% |
| Transmission lumière visible: | 16% |
| Rejet energie solaire: | 82% |
| Reflexion: | 67% |
| Absorption: | 20% |
| Transmission: | 13% |
| Eblouissement: | 84% |
| Ombrage (coef): | 0,21 |
| facteur solaire: | 0,18 |
| EN673W/m ² ,°K: | 5,10 |
| Emissivité: | 0,73 |

Pose sur: Verre et synthétique

Concernant la pose toujours se référer au DTU 39

APPLICATION : Extérieure

| | |
|------------------------------|-----|
| Simple vitrage clair: | OUI |
| Simple vitrage teinté: | OUI |
| Simple vitrage feuilleté: | OUI |
| Double vitrage clair: | OUI |
| Double vitrage teinté: | OUI |
| Double vitrage feuilleté: | OUI |
| Vitrage Nouvelle génération: | OUI |

Tableau indicatif de pose. Pour pose verticale.
Consulter la fiche d'analyse thermique intégrant les données situations

Durabilité : de 10 à 15 ans en Europe Centrale en pose verticale

*Garantie : Contre le craquellement, le jaunissement et la dé métallisation, en pose verticale, en Europe centrale, avec le joint de scellement réalisé.

Stockage : Horizontale, 2 ans à partir de la livraison, à l'abri de l'humidité, à l'écart des rayons solaire à une température inférieure à 38°C, dans son emballage de livraison.