

Edition : 2016* Classification : NF T 36-005 Famille : 1 Classe 7b2

DESCRIPTION

Fixateur acrylique incolore en phase aqueuse.

« O » **FIX SOL** pénètre rapidement les fonds, les fixe et en régule l'absorption.

Sans odeur, il sèche rapidement pour permettre l'application de peinture sol en phase aqueuse.

MISE EN OEUVRE

Tous les supports conformes au DTU 59-3, seront **sains, secs, cohérents et propres**.

- Les bétons seront âgés d'au moins 28 jours.
- Le taux d'humidité des supports devra impérativement être inférieur à 4%
- Les supports devront présenter une rugosité suffisante pour permettre l'accroche du produit, les surfaces très fermées seront donc préalablement poncées, rabotées ou grenillées.

Dans le cas d'un système de chauffage par le sol, en cours de fonctionnement, il doit être éteint 48 heures avant application et remis en marche 48 heures après application.

SUBJECTILES

- Béton nu neuf ou ancien
- Ancienne peinture époxydique

TRAVAUX PREPARATOIRES

- ▶ Elimination totale de la laitance et des produits de cure par grenillage ou rabotage. Dépoussiérage soigné
- ▶ Lessivage, rinçage soigné. Elimination des parties non adhérentes. Léger ponçage des surfaces brillantes.

COMPOSITION

LIANTS : Copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

PIGMENT : Néant.

SOLVANT : Eau.



* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Edition : 2013* Classification : NF T 36-005 Famille : 1 Classe 7b2

▶ NETTOYAGE




EAU

▶ APPLICATIONS



ROULEAU



BROSSE



PISTOLET

▶ CONDITIONNEMENT

5L

15L

SPECIFICATION TECHNIQUES

DESTINATION :	Intérieur - Extérieur
DENSITE :	1.00 +/- 0.05
ASPECT COULEUR :	Semi brillant- Incolore
TEMPS DE SECHAGE (à 20°C et sous 65% d'humidité relative) :	
	Hors poussières : 30 minutes
	Sec : 2 heures
	Recouvrable : 12 heures.
STOCKAGE :	1 an en emballage fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
NETTOYAGE DU MATERIEL :	Eau
RENDEMENT :	5 à 8 m ² /litre selon la nature du support.
HYGIENE ET SECURITE :	Consulter notre fiche de données de sécurité.