

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Répar'bitume® Coulable

Pour les zones en bitume endommagé et fissuré



Le Répar'bitume® Coulable est idéal pour les réparations superficielles sur les surfaces en bitume abimées et fissurées. Mélangez simplement le produit et versez sur la zone à réparer. Le produit s'autonivelle et s'étale à l'aide d'une truelle ou d'un platoir. Le kit contient des agrégats de finition en granite à saupoudrer sur la surface afin d'obtenir une finition antidérapante qui se fond parfaitement avec le substrat.

- Facile à mélanger et à appliquer
- Idéal pour les réparations superficielles
- Séchage complet en 16 heures

Utilisations :

Pour les réparations de cuvettes, de petits trous et de fissures sur les surfaces en bitume

Usage :

Parkings, cour et allée de circulation en bitume.

Pouvoir couvrant :

1,5 m² sur une épaisseur de 6,5 mm ou 1 m² sur une épaisseur de 10 mm.

Épaisseur :

De 6,5 mm à 20 mm. Pour des réparations plus profondes, préférez le Répar'bitume ou le Répar'bitume Gros Trou.

Temps de séchage : Sec au toucher au bout d'1 heure à 20-25°C. Accepte un trafic intense au bout de 16 heures à 20-25°C

Watco Répar'bitume® Coulable

Composition

Un mélange d'agrégats de granite et de résine époxy.

Aspect

Finition noire structurée antidérapante.

Conditionnement

Un kit de 15 kg contient un mélange de résine et d'agrégats, un agent durcisseur (un bidon de 1,5 litres), un accélérateur et des agrégats de finition, le tout emballé dans un seau en plastique de 30 litres.

Résistance chimique

Bonne résistance à l'essence, au diesel et autres carburants. Merci de nous contacter pour des conseils plus précis sur d'autres produits chimiques.

Stockage

Stockez à une température supérieure à 10°C.

Conservation

Se conserve pendant 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.

Préparation

La surface doit être propre, sèche (légèrement humide) et libre de toutes parties friables.

Mélange

Versez les bidons de durcisseur et d'accélérateur sur la résine et les agrégats pré-mélangés dans le seau en plastique de 30 litres.
NB : N'ajoutez pas l'Accélérateur pour étendre la durée de vie du mélange dans le cas où vous réparez beaucoup de petites zones ou si la température est supérieure à 23°C. Utilisez un agitateur à large lame pour un mélange homogène.

Durée de vie du mélange

Se conserve environ 15 minutes à 20°C, et moins longtemps si la température est supérieure.

Application

Versez le mélange directement sur la surface à réparer et étalez à l'aide d'une truelle ou d'un platoir. Le produit s'autonivelle. Avant que le Répar'bitume® Coulable ne soit sec, saupoudrez les agrégats de finition sur la réparation.

Temps de séchage

Sec au toucher au bout d'1 heure à 20-25°C. Accepte un trafic intense au bout de 16°C à 20-25°C

Sécurité

Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont disponibles. Ne pas laisser de denrées alimentaires sur les lieux pendant l'application et le séchage.

Commandes

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Etanchéité

Tapis de sol

Signalisation



Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL

CRT 2 - 267, rue de Berzin, CS 80413 FRETIN - 59814 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr