

FICHE TECHNIQUE

FASSILUX AQUA XPE SATIN

DESCRIPTION

Finition en phase aqueuse, satinée, pour l'intérieur et l'extérieur. à base d'une émulsion polyuréthane / alkyde.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Fassilux Aqua est facile à appliquer et a un beau rendu. Il a une résistance supérieure aux frottements, a peu d'odeur et une faible teneur en COV.

Fassilux Aqua satin est recommandé pour les travaux nécessitant une finition de haute qualité.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Finition résistant aux frottements, pour support: bois et autres substrats minéraux déjà peints.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect:	Satiné (brillance 60°: 30 - 35%)
Couleur:	Blanc et teintes ColourShop
Densité:	± 1,4 g/cm ³
Extrait sec:	En volume: ± 39% En poids: ± 57%
Épaisseur de film recommandée:	Film humide: env. 80 microns (consommation: 12 m ² /l) Film sec: env. 30 microns (consommation: 12 m ² /l)
Point éclair:	Néant
Teneur en COV:	12 g/l max.
Mélange prêt à l'emploi:	22 g/l max.
Catégorie:	A/d
Valeur limite en UE:	150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)

Temps de séchage	20°C/50% HR
Manipulable:	3 heures
Recouvrable:	24 heures
Dur à cœur:	1 semaine
Remarque :	Des températures basses et une humidité relative élevée ralentiront le temps de séchage.

CONSOMMATION

Théorique: 12 m²/l

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

Remarque

Les données techniques ci-dessus concernent les teintes blanches, claires et pastel. Les données peuvent changer pour les autres catégories de teintes. Si nécessaire des informations complémentaires peuvent être fournies.

PRÉPARATION DE SURFACE

Travaux neufs: le support doit être sec, propre et dégraissé.

Les supports nus doivent être préalablement imprimés avec un primaire approprié.

Rénovation: nettoyer, dégraisser et poncer. Éliminer les anciennes peintures craquelées ou non adhérentes. Faire des retouches sur les parties dénudées.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

FICHE TECHNIQUE

FASSILUX AQUA XPE SATIN

APPLICATION ET DILUTION

Brosse:	Si nécessaire max. 5% d'eau.
Rouleau:	Si nécessaire max. 5% d'eau.
Pistolet pneumatique:	Buse: 1,5 - 2 mm / Pression: 2 - 3 bars. Dilution avec 10 – 15% d'eau.
Pistolet Airless:	Buse: 0,011 - 0,013 / Pression: 120 bars. Dilution avec 3% d'eau.
Nettoyage:	Eau chaude

CONDITIONS D'APPLICATION

10 - 30°C. Humidité relative maxi 80%.
Température du support au moins 3°C au dessus du point de rosée.

REMARQUES

L'application au pistolet pneumatique peut diminuer légèrement la brillance.

SECURITÉ

Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE

1 an à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com