



## CACHEMIRE MAT VELOURS

# Peinture d'ambiance intérieure pour un lustre discret

- Tendu excellent
- Bonne résistance mécanique aux frottements
- Lavable Aspect mat velours uniforme au lustre discret
- Film à structure fermée
- Très opacifiante

# CACHEMIRE MAT VELOURS

## DESCRIPTION

Une peinture acrylique en phase aqueuse avec un aspect « Design » mat velours, lisse et soyeux.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Finition décorative mate satinée pour murs intérieurs et plafonds.

Applicable sur la plupart des supports (plâtre, briques, béton, etc.), ainsi que pour revêtement en fibres de verre.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité:	1,33 - 1,35 ( white - blanc - wit )
Niveau de brillance:	Mat
Niveau de brillance à 60°:	Mat velours - Semi-matt: 5 - 8%
Niveau de brillance à 85°:	Mat velours - Semi-matt: 15 - 20%
Extrait sec en volume:	38,0 - 40,0% ( white - blanc - wit )
Extrait sec en poids:	52,0 - 54,0% ( white - blanc - wit )

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	1 h
Recouvrable:	2 h
Dur à cœur:	2 jours

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

140 µm

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

55 µm

## CONSOMMATION THÉORIQUE

7 - 9 m<sup>2</sup>/l par couche

## CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les anciennes couches de peinture nettoyées en bon état et les supports qui sont peu poreux peuvent être recouverts directement avec du Cachemir Mat Velours.

Les supports qui sont fort poreux ainsi que les enduits lisses et les plâtrages résistants à l'eau, doivent préalablement être imprégnés avec du Pegafix.

Les taches de nicotine doivent d'abord être isolées avec du Pegaprim Isofix ou Pegamat RL Isolé. Les taches anciennes d'humidité doivent être isolées avec du Pegamat RL Isolé ou Pegaprim Isofix.

Les boiseries nues doivent être prétraitées par application d'une couche de fond (p.e. Fassiprim Aqua XPE ou Pegaprim Xpress).

Les supports en métal, exempts de taches de rouille doivent être prétraités avec du Pegalink ou Pegaprim Xpress.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation. Il n'est pas conseillé de diluer le produit. La dilution peut causer des changements de couleur. Veuillez respecter les temps de séchage des réparations et des enduits prescrit par le fabricant. Cachemire Mat Velours peut être nettoyé avec une éponge humide. Éviter les lessivages agressifs. Utiliser des détergents doux si nécessaire. Éviter les actions mécaniques (frottement au chiffon)

## CONDITIONS D'APPLICATION

Eau.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 013 - 019 / Pression: 160 - 200 bars.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Possible.

## REMARQUES

> 5°C, < 80% H.R.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	15 g/l
COV prêt à l'emploi:	< 30 g/l
Catégorie COV:	A/a
Limite COV:	30 g/l
Grenelle émission:	A+
Point d'inflammation:	Ininflammable
Remarques pour la sécurité:	Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

## DURÉE DE VIE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 28/02/2019

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zolem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu