

# VERNIR BETON, ASPHALTE, BITUME, BOIS, CARRELAGE AVEC FIXATEUR POLYURETHANE TOUS SUPPORTS

Primaire polyuréthane mono-composant universel  
en extérieur



## DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

FIXATEUR POLYURETHANE TOUS SUPPORTS est un primaire prêt à l'emploi, mono-composant à base de prépolymère polyuréthane.

FIXATEUR POLYURETHANE TOUS SUPPORTS après séchage, donne naissance à un vernis transparent jaune.

## DOMAINES D'APPLICATION

FIXATEUR POLYURETHANE TOUS SUPPORTS est un primaire d'accrochage pour :

- supports bétons présentant des traces d'ancien revêtement,
- asphalte, bitumeux,
- bois, carrelage,
- primaire hors délai



FIXATEUR POLYURETHANE TOUS SUPPORTS sert de couche d'accrochage pour les systèmes ETANCHEITE TOITURE, BALCON ET CHENAUX A PENTE ZERO et ETANCHEITE CIRCULABLE TOITURE, TERRASSE ET PARKING A PENTE ZERO.

Pour d'autres revêtements il sera toujours nécessaire de procéder à un essai préliminaire.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Prépolymère polyuréthane – mono-composant
<i>Aspect :</i>	Liquide
<i>Couleur :</i>	Jaune incolore
<i>Consistance :</i>	Liquide visqueux
<i>Extrait sec :</i>	42 ± 2 %
<i>Densité :</i>	0,95 ± 0,05
<i>Point éclair :</i>	- 4°C
<i>Inflammabilité :</i>	Facilement inflammable
<i>Viscosité :</i>	14 ± 5 sec à la coupe AFNOR n°4
<i>Pouvoir couvrant :</i>	Important
<i>Temps de séchage :</i>	Dans les conditions atmosphériques normales (20°C et 50% HR) : 10 heures environ
<i>Temps de recouvrement :</i>	10 à 36 heures. Au delà de 36 heures remettre une couche de primaire après avoir poncé la surface pour retrouver le béton. Si le support est difficile, 2 couches sont indispensables, la 1ère doit être recouverte entre 12 heures et 18 heures
<i>Températures limite d'application :</i>	+ 5°C à + 35°C
<i>Limite de température de service :</i>	- 10°C à + 90°C
<i>Solubilité et nettoyage des outils :</i>	Acétone, acétate de butyle
<i>Miscibilité :</i>	MEC

### CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

#### 1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes, exemptes de particules non adhérentes, de rouille, de graisse, de boue, de poussière, etc.

#### 2 - Mise en oeuvre

FIXATEUR POLYURETHANE TOUS SUPPORTS est prêt à l'emploi mais il convient de bien remuer le bidon afin de bien homogénéiser les constituants. Il s'applique exclusivement en extérieur.

Outils : rouleau ou brosse.

#### 3 - Application

1 couche sur béton non absorbant.

2 couches sur béton courant de porosité moyenne.

La surface en béton doit être rendue uniformément brillante. Dans le cas de présence de surfaces mates par endroit, il est nécessaire de réappliquer du primaire sur ces zones.

#### 4 - Consommation

- supports bétons présentant des traces d'ancien revêtement : une couche 250 grammes par m<sup>2</sup>,
- asphalte, bitumeux, carrelage : deux couches 200 grammes par m<sup>2</sup>,
- bois : une couche 300 grammes par m<sup>2</sup>



### 5 - Finition

Système polyuréthane : ETANCHEITE TOITURE, BALCON ET CHENAUX A PENTE ZERO ou ETANCHEITE CIRCULABLE TOITURE, TERRASSE ET PARKING A PENTE ZERO.

### PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

Ne jamais appliquer par temps de pluie ou sur support humide. Facilement inflammable, éloigner les bidons de toute flamme nue ou de toute autre source d'ignition. Ne pas respirer les vapeurs. Contient des isocyanates, toxique par inhalation, peut entraîner une sensibilisation par inhalation, irritant pour les yeux et les voies respiratoires. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin.

### TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : facilement inflammable, n° UN 1263, transport terrestre: classe 3, chiffre 5b), code 33, étiquette 3.  
Stockage et conservation : six mois en emballage d'origine fermé et retourné à l'abri de toute source de chaleur, 24 heures en emballage ouvert.

### TEINTE

Jaune transparent.

### CONDITIONNEMENTS

Boite : 5 litres.  
Tonnelet : 20 litres.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2013.



web