

ÉPOXY GRIP®

ÉPOXY GRIP® SPÉCIAL HYGIÈNE

ÉPOXY GRIP® MEDIUM

ÉPOXY GRIP® MEDIUM SPÉCIAL HYGIÈNE

DOMAINES D'UTILISATION

- Entrepôt
- Lieux de production
- Ateliers
- Showrooms
- Sols soumis au trafic intense



CARACTÉRISTIQUES

- Peinture de sol résistante à l'usure pour les zones à trafic intense
- Les agrégats pré-mélangés fournissent une finition structurée uniforme
- S'applique sur des surfaces brutes ou peintes
- Application facile au rouleau, faible odeur
- Les 2 couches s'appliquent en une journée pour réduire les temps d'immobilisation
- Nouveaux coloris en accord avec le nuancier RAL Classic
- Réaction au feu 1 de classe 1
- Certifié conforme pour les zones de production alimentaire
- Performance supérieure démontrée par les tests ISO pour la norme CE EN1504-2

DESCRIPTION

L'Époxy Grip a été reformulé pour produire une résine époxy antidérapante à base d'eau de première qualité.

Le revêtement sèche maintenant plus rapidement pour permettre de réduire les temps d'immobilisation et dure plus longtemps pour économiser les coûts. Cette formule rapide permet également l'application de 2 couches en une journée. Notre mélange unique des meilleures résines avec une cire 'dure comme le diamant' et un additif en céramique offre une finition de sol attractive, à faible entretien et qui dure dans le temps.

La version Spécial Hygiène contient des ions d'argent. Elle est idéale pour les zones souvent sales et où l'hygiène est aussi importante que la résistance à l'usure car elle empêche le développement de moisissure.

Toutes les versions respectent maintenant la norme CE EN1504-2 et ont des résultats de tests impressionnants concernant l'usure, la résistance aux rayures et aux chocs, ainsi que l'adhérence, la dureté et le pliage. Ils sont également respirables, résistants aux produits chimiques, sans danger pour les zones de production alimentaire. Cette peinture de sol est classée 1 dans le classement de réaction et de résistance au feu. La gamme a un niveau de COV faible de catégorie A+.

Tous les tests ont été effectués selon la norme ISO et ont démontré que cette 'Meilleure Formule' était jusqu'à 40 % plus résistante à l'usure que la version précédente.

SPÉCIFICITÉS

Composition	Résine époxy antidérapante à base d'eau	Conservation du mélange	Jusqu'à 2 heures à 20°C
Nombre de Composants	1 x durcisseur 1 x résine	Ratio du mélange	100 parts de durcisseur pour 120 parts de résine
Finition	Légèrement structurée, semi-brillante	Nettoyage	A l'eau tiède savonneuse
Primaire	Pas nécessaire	Conservation	12 mois dans son récipient non ouvert
Nombre de Couches	2	Nettoyant	Détergents industriels classiques. Ne pas nettoyer à la vapeur
Épaisseur de la pellicule sèche	100 microns.	Stockage	Le produit doit être stocké pendant au moins huit heures avant usage à des températures de 15°C à 25°C. NE PAS LAISSER GELER LE PRODUIT
Épaisseur de la pellicule humide	160 microns.	Conditions spécifiques	Ne convient pas sur le métal brut et la plupart des composés autonivellants à base de latex
Usage Intérieur/ Extérieur	Intérieur. Peut pâler s'il est utilisé à l'extérieur	Contactez-nous au sujet d'une application spécifique non abordée ici	
Outils d'Application	Rouleau à poils moyens. Pinceau pour dégager les angles		
Température minimum pour l'application	Température de l'air 15°C Température au sol 10°C		
Compatibilité	Béton, bois, peinture existante bien collée. Le taux d'humidité résiduelle du béton doit être inférieur à 75%.		
Pouvoir couvrant	5 L pour une couche sur 30 m ²		

COULEURS/REFERENCE RAL

Gris clair RAL DESIGN 0007500	Rouge Signalisation RAL 3020
Gris platine RAL 7036	Jaune Colza RAL 1021
Gris souris RAL 7005	Blanc Pur RAL 9010
Gris petit Gris RAL 7000	Vert Feuillage RAL 6002
Noir foncé RAL 9005	Rouge Rubis RAL 3003
Bleu Ciel RAL 5015	Gris Silex RAL 7032
Bleu de Sécurité RAL 5005	

Couleurs disponibles en Spécial Hygiène : Gris Clair, Gris Platine et Blanc Pur.

Couleurs disponibles en Medium et Medium Spécial Hygiène : Gris Clair et Gris Platine.

Des plaquettes d'échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande.

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

TEMPS DE DURCISSEMENT	Application de la deuxième couche	Sec au toucher	Supporte un trafic léger	Supporte un trafic intense	Résistance complète aux produits chimiques
10°C	6-8 heures	4 heures	16 heures	48 heures	7 jours
20°C	4-6 heures	2 heures	12 heures	24 heures	7 jours
30°C	4 heures	1 heure	12 heures	24 heures	7 jours

Trafic léger : Piétonnier, diable, transpalette, chariot élévateur occasionnel

Trafic lourd : Chariot élévateur régulier, piétonnier intense, stationnement de véhicules

RÉSULTATS DES TESTS

 RÉSISTANCE À L'USURE ISO 5470-1 Le test Taber exprime les résultats en mg sur une échelle située entre 0 mg (résistance maximale) et 3000 mg (résistance la plus basse). 57 mg	Le minimum requis pour la norme CE se situe en dessous de 3000 mg 3000 mg → 0 mg La plus basse → Maximale	 ESSAI DE PLIAGE ISO 1519 2 mm	Flexibilité ISO 1519 La flexibilité est mesurée à l'aide d'un mandrin cylindrique, 2 mm est l'indice le plus flexible, 36 mm le moins flexible. 36 mm → 2 mm La plus basse → Maximale
 RÉSISTANCE AUX CHOCES ISO 6272 La résistance aux chocs est exprimée en mètre Newton. Le minimum requis pour la norme CE est 4 Nm. CLASSE 3	Classe 1 > 4 Nm Classe 2 > 10 Nm Classe 3 > 20 Nm	 VALEUR DE BRILLANCE 98%	Valeur de brillance L'unité de brillance est mesurée à l'aide d'un brillancemètre. Mat 0-10%, Légèrement Satiné 10-25%, Satiné 26-40%, Semi-brillant 41-69%, Brillant 70-85%, Très brillant +85%
 RÉSISTANCE À LA RAYURE ISO 4586-2 La résistance à la rayure est mesurée à l'aide d'un Scléromètre en Newton. 1N est la résistance la plus basse, 20 N est la plus élevée. 7 N	1 N → 20 N La plus basse → Maximale	 RÉSISTANCE CHIMIQUE TRÈS BONNE	Résistance chimique Les résultats présentés sont basés sur produits chimiques couramment utilisés. Demandez conseils en cas de produits chimiques non listés ci-contre. Essence, gasoil, carburant, alcool à brûler, xylène, amoniaque, white spirit, javel, huile, antigel, huile hydrolique minérale, soude caustique, détergents, solutions sucrées, acide citrique à 5%.
 PROPAGATION DE LA FLAMME BS476 CLASSE 1	Classe : 0 → 1 → 2 → 3 → 4 Le moins combustible → Le plus combustible	 NORME JOUET NF EN 17/3	Norme Jouet NF EN 71/3 Pas de risque en cas de contact avec les muqueuses ou les aliments. Sûr pour les zones de production alimentaire
 TEST D'ADHÉRENCE EN 1542 L'adhérence est exprimée soit en Megapascal (MPa) ou en Newton par millimètres carré (Nmm²). 4,1 MPa/Nmm²	Le minimum requis pour la norme CE est à plus de 2 MPa > 2 MPa (Nmm²) = test CE réussi	 PERMÉABILITÉ EN 1062-3 W ₃	Perméabilité à l'eau EN 1062-3 Pour obtenir la norme CE en perméabilité, la mesure doit être inférieure à 0,1 kg/m²/(24 h) ^{0,5} W ₁ → W ₂ → W ₃ Lowest → Highest
 TEST DE DURETÉ 9H	HB → 9H Le moins dur → Le plus dur	 INDICES DE GLISSANCE BS7976-2 55 VEP* 59 VEP* (medium)	Risque de glissance BS7976-2 Le test du Pendule SRT est mesuré dans des conditions humides. Un nombre supérieur à 36 indique un faible risque de glissance. Haut : 0-24 VEP Modéré : 25-35 VEP Bas : >36 VEP *VEP : Valeur d'Essai au Pendule SRT

CONFORMITÉ AUX NORMES

 EN 1504-2 Ce signe indique que le revêtement a passé tous les tests requis pour obtenir la norme CE. CE	 CONFORMITÉ BREEAM	 NIVEAU DE COV 30 g/litre FAIBLE	 ISO 16000 Mesure de la Loi Grenelle sur l'effet du niveau de COV d'un produit à l'intérieur d'un bâtiment. A+ correspond au meilleur score.	 CONFORMITÉ REACH Pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques.
---	---	---	---	---

PRÉPARATION DE LA SURFACE :

Surfaces en béton – Traiter le béton de façon à ce qu'il soit sans laitance en surface, sans poussière et sans graisse à l'aide du Watco Décap'sol pour donner une clé d'accrochage.

Il doit être utilisé sur les bétons bruts et lisses. Rincer à l'eau claire et laisser sécher la surface. Une légère humidité résiduelle est acceptable puisque le produit est respirant.

Surfaces lissées à l'hélicoptère ou très lisses – Le Primaire Sol Non Poreux doit être utilisé sur les surfaces lisses ou lissées à l'hélicoptère.

Béton neuf – Le béton doit avoir été séché pendant 4 semaines en été et 6 semaines en hiver. La surface devra ensuite être préparée à l'aide du Watco Décap'sol, être bien rincée avant l'application du produit.

Surfaces peintes – Poncer pour retirer les parties friables de la peinture. Vérifier que la peinture restante est bien accrochée. Le Dégraiss'sol peut être utilisé pour enlever les taches d'huile et de graisse de la surface peinte. Le Dégraiss'sol Super Puissant est un dégraissant très puissant pour les bétons bruts très contaminés (ne convient pas sur les peintures existantes).

Surfaces très poreuses – L'utilisation d'un primaire est recommandé sur les surfaces très poreuses comme les chapes en ciment. Contactez-nous pour plus de renseignements.

MÉLANGE : Sortir le bidon de résine et le bidon de durcisseur du bidon principal. Bien mélanger séparément le contenu de chaque bidon puis vider dans le grand bidon (gratter sur le côté des bidons pour enlever les résidus. Mélanger les composants ensemble en utilisant une spatule ou un outil à lame large (un morceau de latte en bois est idéal). Continuer en mélangeant jusqu'à obtention d'une consistance et d'une couleur unie. Ne pas mélanger plus d'un bidon à la fois. Si vous utilisez un agitateur pour perceuse électrique, utilisez également la spatule pour mélanger les résidus restés sur les côtés et dans le fond du bidon.

APPLICATION : Les meilleurs résultats sont obtenus dans des conditions sèches (minimum 15°C), chaudes et aérées. Pour des températures dépassant 30°C et plus, il est recommandé d'humidifier le béton auparavant. Appliquer au rouleau simili peau de mouton, en faisant bien pénétrer dans la surface du béton. Ne pas dépasser une surface de 30 m² par bidon de 5 litres, par couche. Le produit a tendance à foncer pendant le durcissement. La deuxième couche peut être appliquée dès que la première couche est sèche (généralement après 4-6 heures) et avant les 5 jours. Au-delà de 5 jours, la première couche devra être poncée avant d'appliquer la deuxième. Eviter de laver la surface pendant 7 jours.

SÉCURITÉ : Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit. Des fiches de sécurité sont disponibles. Ne pas laisser d'aliments sur les lieux pendant l'application et le durcissement.

COMMANDES : Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société. On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

WATCO.FR

Watco SARL, CRT 2 - 267, rue de Berzin, CS 80413 FRETIN, 59814 LESQUIN CEDEX Tél. 03 20 52 77 77 Fax 03 20 52 38 39 www.watco.fr e-mail : info@watco.fr