



## Définition

Peinture pour sols d'aspect satiné moyen à base de résine synthétique en phase aqueuse pour trafic léger

## Destination

- Intérieur et extérieur
- Sols et murs (plinthes) ouverts à un trafic modéré ou à usage domestique (hors stationnement de véhicule)

## Qualités dominantes

- Séchage et recouvrement rapides
- Anti-poussière
- Mono composant

## Caractéristiques générales

<b>Classification AFNOR</b>	: Famille I classe 7b2 (NF T 36-005)
<b>Subjectiles</b>	: Chape ciment ou béton brut, anciennes peintures de sols acryliques ou alkydes-uréthanes propres, adhérentes et dépolies, parquets stratifiés, bois (prévoir primaire approprié).
<b>Liant</b>	: Résine synthétique en dispersion aqueuse.
<b>Pigment</b>	: Blanc : dioxyde de titane.
<b>Diluant</b>	: Eau.
<b>Divers</b>	: Matières minérales neutres.
<b>Extrait sec en poids</b>	: 51% ± 2 en blanc.
<b>Extrait sec en volume</b>	: 39% ± 3 en blanc.
<b>Masse volumique</b>	: 1,26 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> en blanc.
<b>Rendement en surface</b>	: 9 m <sup>2</sup> /l (dilué à 10 % d'eau en première couche : 10 m <sup>2</sup> /l).
<b>Brillant spéculaire</b>	: 37± 5 GU à 60° après 7 jours de séchage.
<b>Aspect du produit sec</b>	: Satiné moyen
<b>Conformité aux spécifications</b>	: <b>Etiquetage environnemental : A+</b> * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (fortes émissions).
<b>C.O.V.</b>	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j : 140 g/l. Ce produit contient au maximum 40 g/l de C.O.V.
<b>Teintes</b>	: Blanc + teintes du nuancier LEVIS COLOR MIX2 réalisable au moyen de la machine à teinter LEVIS à partir des bases W, M et C.





<b>Outils</b>	: Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm.
<b>Nettoyage des outils</b>	: Eau ou POLYFILLA PRO S690 NETTOYANT BROSSE/ROULEAU, immédiatement après emploi.
<b>Dilution</b>	: Prêt à l'emploi – Sur fond brut : 10 % d'eau en première couche.
<b>Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.</b>	: Hors poussières : 30 mn – Recouvrable : 6 heures – Circulable : 48 heures pour un trafic piétonnier et 5 jours pour un durcissement à cœur.
<b>Conservation</b>	: 2 ans minimum en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures
<b>Conditions d'application</b>	: - La température du support doit être comprise entre +5°C et +25°C pour une hygrométrie inférieure ou égale à 4% en poids - La température ambiante est comprise entre +8°C et +30°C avec une humidité inférieure à 70% HR - Doit être déposé – Ne pas tirer.
<b>Sécurité</b>	: Voir la fiche de données de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de données de sécurité par internet <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> (fournisseur Akzo Nobel – puis sélectionner Akzo Nobel Decorative Paints Deco France S.A.).

## Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-203 (référence NF DTU 59-3).

S'assurer de la siccité, de l'absence d'humidité ascensionnelle et de la bonne cohésion du sol. Eliminer les taches de graisse à l'aide de diluant synthétique. Nettoyer les surfaces encrassées et/ou présentant de la laitance, ou insuffisamment rugueuses, l'aide **POLYFILLA PRO S610 NETTOYANT SOL**.

**Sur fonds bruts** : utiliser impérativement en première couche **FLOOR REGULAR** dilué à 10 % d'eau. Recouvrir au **FLOOR REGULAR** après 24 heures minimum et 48 heures maximum.

**Anciennes peintures** : éliminer les parties de faible adhérence par grattage, brossage. Nettoyer la surface à l'aide de diluant synthétique. Dépouiller les anciennes peintures ou utiliser en première couche **SPECIAL PRIMER** ou **FLOOR PRIMER**. En cas d'anciennes peintures en trop mauvais état, prévoir un grenailage de la surface.

En extérieur, traiter les surfaces atteintes de micro-organismes à l'aide de **POLYFILLA PRO S700 SOLUTION** (voir la fiche technique de ce produit).

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.





## EXEMPLES DE TRAVAUX NEUFS

- Ciment, béton : appliquer 1 couche de **FLOOR REGULAR** dilué à 10 % d'eau + 2 couches de **FLOOR REGULAR** (pur)
- Bois brut : 1 couche de **LEVIS PRIMER BOIS** + 2 couches de **FLOOR REGULAR**.

## EXEMPLES DE TRAVAUX DE RENOVATION (SUR ANCIENNES PEINTURES)

Après dépolissage, appliquer 2 couches de **FLOOR REGULAR**.

Sur peintures brillantes ou très dures (époxy, polyuréthane, etc.), appliquer une couche de **FLOOR PRIMER** puis 2 couches de **FLOOR REGULAR**.

## CONSEILS UTILES

- Le séchage complet d'une chape neuve est de plus ou moins 3 mois. Il est impératif de s'assurer que son humidité est inférieure ou égale à 4 % (test à l'aide de feuille de polyéthylène – NF P 74-203 –NF DTU 59-3).
- En présence d'agent de cure du béton ou couche superficielle, celle-ci devra être éliminée par action mécanique.
- En cas de doute sur la nature des anciens fonds ou de sol teinté ou traité dans la masse, faire systématiquement un essai préalable sur 1 m<sup>2</sup> avec le **FLOOR PRIMER**. En cas de résultat insuffisant du test d'adhérence par quadrillage, après 7 jours de séchage, prévoir une préparation de surface mécanique pour obtenir une rugosité suffisante.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 4 – Octobre 2015

Akzo Nobel Decorative Paints France  
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113  
60761 Montataire Cedex France  
Tél. : 03 44 64 92 65

[www.levispeintures.com](http://www.levispeintures.com) - [www.maitre-en-couleur.com](http://www.maitre-en-couleur.com) – [www.wiki-peinture.com](http://www.wiki-peinture.com)

