

Protèg'béton Lissé

PROTÈGE ET RENFORCE LES BÉTONS LISSÉS À L'HÉLICOPTÈRE


Watco

Rénove vos locaux
depuis 1927



**Deviens
transparent en
séchant !**

Cette résine époxy incolore est la solution idéale pour protéger quotidiennement les surfaces lissées à l'hélicoptère de l'usure et de la saleté. Si vous souhaitez repeindre votre sol quelques jours plus tard, il est possible de peindre par-dessus avec un minimum de préparation. Watco Protèg'béton Lissé est disponible en finition brillante et mate. Une version antidérapante est également disponible pour les deux finitions.

- Usage :** Intérieur.
- Convient pour :** Les bétons polis ou lissés à l'hélicoptère.
- Pouvoir couvrant :** 5 litres pour environ 30 m². Normalement, une seule couche suffit.
- Temps de durcissement :** 16 heures à 15°C-20°C.

Egalement
disponible chez
Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peinture antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

Watco Protèg'béton Lissé

CONDITIONNEMENT

Disponible en bidon de 5 litres comprenant un bidon de résine et un bidon de durcisseur.

PRÉPARATION

S'assurer que le béton est bien sec d'au moins 28 jours, sans laitance, ni poussière, ni saleté, ni tache d'huile ou de graisse, ni autres contaminants. Les surfaces déjà peintes doivent être poncées.

MÉLANGE

Le bidon principal contient un bidon de résine époxy et un bidon de durcisseur. Retirer les deux bidons du bidon principal et mélangez le contenu de chaque bidon minutieusement. Versez le contenu des 2 petits bidons dans le bidon principal. Mélangez ensuite les deux composants vigoureusement à l'aide d'un mélangeur à peinture. Vous pouvez utiliser une latte en bois d'une largeur de 25 mm minimum. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène. Les deux liquides sont de couleur blanc/blanc cassé. Il est important de bien mélanger pour que la réaction chimique entre les deux composants soit efficace.

APPLICATION

Décantez le mélange dans un bac à peinture puis appliquez à l'aide d'un rouleau à poils moyens. Pensez à utiliser un pinceau pour dégager les angles. Le mélange doit être appliqué en une heure (il peut être appliqué en deux heures maximum à 20°C). N'appliquez pas le produit à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 30°C. Le temps de durcissement peut être plus long si la température est trop basse ou trop élevée. Le mélange est de couleur blanche mais au bout de deux heures le produit s'éclaircira pour devenir complètement transparent.

TEMPS DE SÉCHAGE

Environ 16 heures à 15-20°C.

POUVOIR COUVRANT

5 litres pour une couche sur environ 30 m². Généralement une couche suffit mais si la surface a un peu de porosité, nous vous recommandons deux couches pour un meilleur résultat.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer avec de l'eau chaude savonneuse avant que le produit ne commence à durcir.

SÉCURITÉ

Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande. Ne pas laisser d'aliments sur les lieux pendant l'application et le temps de séchage.

COMMANDE

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

© Watco SARL Avril 2019

watco®

Watco SARL

CRT 2 - 267, rue de Berzin,
CS 80413 FRETIN
59814 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77
Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr
www.watco.fr