

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

PREMIUM

SERIE

Répar'bitume® Premium

Pour une réparation ultra résistante des sols en bitume



Le Répar'bitume® Premium est une nouvelle génération d'enrobé à froid. Sa formulation à base de résine époxy est bien plus résistante qu'un enrobé classique pour des surfaces à trafic intense.

- Utilisation intérieur et extérieur
- Une fois sec, il donne une finition solide et antidérapante à votre réparation
- L'utilisation d'un primaire n'est pas requise
- Peut être appliqué sur une épaisseur entre 10 et 100 mm
- Peut être utilisé sur du béton
- Sec et prêt pour la circulation au bout de 12 heures

Utilisations :

- Idéal pour la réparation des nids de poule dans le béton et le bitume
- Remet à niveau les surfaces en bitume fortement abimées
- Idéal pour la réparation des parkings et des quais de chargements là où circulent les chariots élévateurs et les camions
- Comble les trous et les fissures de plus de 10 mm dans le bitume
- Idéal pour réparer les abords des rails de guidage de portes automatiques

Watco Répar'bitume® Premium

Composition

Produit bi composant à base de résine époxy et d'agréats de granite.

Aspect

Noir, granuleux et bitumeux en apparence. Facile à travailler avant le compactage.

Conditionnement

Dans un seau de 30 litres, le kit de 25 kg comprend un durcisseur (une bouteille de 1 L), un bidon de 2,5 litres de résine et les agrégats.

Pouvoir couvrant

25 kg de Répar'bitume Premium peut couvrir 1 m² sur 15 mm d'épaisseur.

Stockage

Entreposer à une température supérieure à 10°C.

Conservation du produit

Se conserve pendant 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.

Préparation

La surface doit être propre, sèche et libre de parties friables (la surface peut être légèrement humide).

Primaire

L'application d'un primaire n'est pas requise si la profondeur de la réparation est d'au moins 10 mm. Nous vous recommandons d'appliquer l'Accroch'plus si vous utilisez le Répar'bitume Premium sur une surface lisse.

Mélange

Le mélange est plus facile à l'aide d'un bac à gâcher ou d'une auge de maçon mais vous pouvez effectuer le mélange directement dans le seau. Vider la bouteille de durcisseur dans le bidon de résine puis mélanger dans le bidon de résine puis mélanger avec un mélangeur à large lame ou un bâton à mélanger. Verser immédiatement le mélange du durcisseur et de résine sur les agrégats, puis mélanger à l'aide d'une Truelle, jusqu'à obtention d'un mélange noir uniforme.

Assurez-vous que les agrégats soient bien enrobés par le mélange de résine et de durcisseur.

Durée de vie du mélange

Peut se conserver environ 30 minutes entre 10 et 20°C. Le temps de conservation du mélange est réduit à des températures supérieures.

Application

Le produit doit être posé en dehors des périodes de pluie et de gel. Verser ou déposer à la pelle suffisamment de produit dans le trou ou les fissures supérieures à 10 mm de profondeur, jusqu'à ce qu'il déborde. Compacter ensuite avec le dos de la pelle ou avec une dame (également disponible chez Watco) afin d'éliminer les éventuelles poches d'air.

Temps de séchage

A une température entre 10 et 20°C, la circulation piétonne peut se faire après 8 à 12 heures de séchage et supporte un trafic intense après 12 à 24 heures de séchage. Des températures inférieures rallongeront le temps de séchage.

Sécurité

Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont disponibles. Ne pas laisser de denrées alimentaires sur les lieux pendant l'application et le séchage.

Disponibilité et Commandes

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL

CRT 2 - 267, rue de Berzin, CS 80413 FRETIN - 59814 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr