Époxy Grip®, Époxy Grip® Medium et Époxy Grip® Spécial Hygiène

PEINTURE ÉPOXY ANTIDÉRAPANTE À FINES PARTICULES

Époxy Grip® est une peinture antidérapante à base de résine époxy augmentant l'adhérence. Elle est appliquée au rouleau sur des sols lisses et susceptibles d'être glissants.

Époxy Grip® Medium contient des agrégats plus gros qui permettent de sécuriser les sols humides et graisseux.

Époxy Grip® Spécial Hygiène sécurise les sols et garantit une hygiène incomparable. L'arrivée de la technologie des ions d'argent dans la formulation de l'Époxy Grip® Spécial Hygiène empêche le développement de moisissure. Cet ingrédient actif agit sur l'ensemble de la surface et même en profondeur, ce qui assure une protection parfaite contre les contaminants même en cas de nettoyage intense. Cette protection reste active jusqu'au renouvellement de la peinture.

- Augmente l'adhérence des sols lisses
- Contient un agrégat de fines particules antidérapantes enrobées de résine époxy extrêmement résistante
- S'applique facilement au rouleau
- Bonne résistance aux produits chimiques et abrasifs
- Ininflammable, sans solvant, ni odeur
- Plus facile à nettoyer qu'une peinture antidérapante traditionnelle

Noir | Rouge Brique | Terracotta | Bleu | Vert | Crème | Bourgogne

Gris Clair | Gris | Chamois | Jaune Sécurité | Blanc | Rouge Sécurité | Bleu Foncé

Des échantillons sont disponibles sur demande.

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Rénove vos locaux depuis 1927

Egalement disponible chez Watco

- Peintures de sol
- Durcisseurs de surface
- Marquage au sol
- Revêtements de sol
- Peintures antidérapantes
- Produits antidérapants
- Réparation de sol
- Ragréage
- Préparation de sol
- Réparation murale
- Peintures murales
- Rénovations extérieures
- Protection/Sécurité
- Peinture antirouille
- Etanchéité
- Tapis de sol
- Signalisation

Watco Époxy Grip®, Époxy Grip® Medium et Époxy Grip® Spécial Hygiène

COMPOSITION ET ASPECT
Agrégat fin enrobé de résine époxy sans solvant. Après durcissement, le produit donne un aspect mat aux surfaces.

RÉSISTANCE AUX GLISSEMENTS
Le laboratoire de recherche Ceram a testé Epoxy Grip en utilisant le test de friction Tortus. Ce procédé permet de définir avec précision l'adhérence du support traité en condition humide et sèche. Les résultats ont prouvé qu'Epoxy Grip a une adhérence supérieure au 25% standard du test de friction Tortus.

CONDITIONNEMENT
14 coloris disponibles en bidons de 5 litres.

POUVOIR COUVRANT
Approximativement 30 m² par 5 litres, en une couche sur un béton de qualité moyenne. Deux couches sont conseillées dans la plupart des cas. Une application au pinceau peut convenir pour les bords mais pas pour une application générale car cela réduit le pouvoir couvrant.

RÉSISTANCE CHIMIQUE
Watco Époxy Grip résiste à court terme aux déversements accidentels des produits suivants (à 20°C) :

Essence, gasoil, fuel, alcools dénaturés, xylène, ammoniaque, White Spirit, eau de javel, huile, antigel, huile minérale hydraulique, soude caustique.

A 5 % : acide citrique, détergents, solutions sucrées.

STOCKAGE
Le produit doit être entreposé pendant au moins huit heures avant usage à des températures comprises entre 15 et 25°C. Eviter les températures extrêmes. **NE PAS LAISSER GELER LE PRODUIT.**

PRÉPARATION DES SURFACES
Le béton à traiter doit être sec et d'au moins quatre semaines, et sans laitance en surface (fine couche poussiéreuse qui se forme sur le béton neuf), sans contaminant ni aucun autre revêtement préalable.

Toute trace de graisse ou d'huile doit être enlevée avec le produit Watco Dégraiss'sol (ou un dégraissant similaire). Bien nettoyer la surface au jet afin de chasser toutes les particules, puis laisser sécher.

Le béton très lisse doit être décapé avec le produit Watco Décap'sol (ou décapant acide similaire) pour garantir une pénétration adéquate et une épaisseur de pellicule uniforme. En cas de présence de laitance ou de durcisseur, décaper les surfaces avec le produit Watco Décap'sol. Bien laver le béton au jet, puis laisser sécher. Les couches précédentes doivent être décapées. Si cela s'avère impossible, elles devront être poncées et les parties friables retirées.

Watco Époxy Grip peut s'appliquer sur des peintures existantes à condition qu'elles soient bien accrochées au support. La peinture brillante doit être poncée pour donner une clé d'accrochage. Les peintures existantes doivent être dégraissées avec Watco Dégraiss'sol.

Les surfaces en bois doivent être poncées pour enlever la saleté. Deux ou trois couches peuvent être nécessaires sur les surfaces à texture ouverte telles que l'aggloméré.

Nous déconseillons l'application de cette peinture sur du métal ou sur des ragréages à base de latex.

MÉLANGE
Retirer les deux bidons du bidon principal. Verser les deux composants liquides (résine et durcisseur) dans le bidon principal en raclant bien sur les côtés et au fond pour enlever les résidus. Mélanger minutieusement à l'aide d'une spatule ou d'une large baguette en bois jusqu'à obtention d'une couleur et d'une consistance homogène. Ne pas mélanger plus d'un bidon à la fois. Si un agitateur pour perceuse est utilisé, nous recommandons d'utiliser aussi une baguette en bois pour mélanger ce qui reste sur les côtés et au fond du bidon.

DURÉE DE CONSERVATION EN BIDON
Le produit se conserve une heure à des températures comprises entre 15°C et 20°C. A des températures supérieures, la durée de conservation diminue.

APPLICATION
L'application d'une couche de produit Watco Époxy Grip sur la plupart des surfaces jouera le rôle d'une couche primaire. La deuxième couche devra être appliquée dès que la première couche sera sèche (environ 16 heures à 20°C). Les meilleurs résultats sont obtenus dans des conditions sèches, chaudes et aérées. Appliquer le produit Watco Époxy Grip au rouleau similipeau de mouton. Ne pas dépasser une surface maximale de 30 m² par bidon de 5 litres. La température au sol ne doit pas être inférieure à 15°C. Pour de meilleurs résultats elle devrait être de 20 à 25°C. Remuer de temps en temps le mélange afin d'améliorer la distribution de l'agrégat.

Dans des conditions de températures exceptionnelles, demander conseil auprès du service technique de Watco.

IMPORTANT
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 15°C.

TEMPS DE DURCISSEMENT
Le produit durcit normalement en une nuit à 20°C. Une légère circulation est possible dès le lendemain. Cette durée sera prolongée à de basses températures. Des températures inférieures ou égales à 10°C arrêtent l'action durcissante du produit. Le produit devient complètement résistant aux produits chimiques au bout de 7 jours (à une température minimale constante de 15°C). Eviter de laver le sol pendant 7 jours après application.

NETTOYAGE DES OUTILS
Nettoyer les rouleaux à l'eau chaude savonneuse avant que le produit n'ait durci. En cas de revêtement de grandes surfaces, vérifier que le rouleau est dépourvu de résine partiellement durcie.

SÉCURITÉ
Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande. Ne pas laisser de produits alimentaires sur les lieux pendant l'application et le temps de séchage.

ENTRETIEN - WATCO PROTECT
Le Nettoyant pour Sols Industriels est idéal pour retirer les taches de saleté, de graisse et d'huile. 5 litres sont à diluer avec de l'eau pour nettoyer une surface de 1000 m².

Sur les surfaces structurées, il peut être nécessaire de retirer l'eau sale avec un balai ou une serpillière propre afin d'éviter tout dépôt de résidu lors du séchage.

COMMANDES
Disponible directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'une confirmation par écrit de Watco.

Toutes les informations sont basées sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.

© Watco SARL Mai 2016

watco®

Watco SARL
CRT 2 - 267, rue de Berzin,
CS 80413 FRETIN
59814 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77
Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr
www.watco.fr