

DEPRO® LASTIMUR

REVÊTEMENT SOUPLE D'IMPERMÉABILISATION Protection des Façades



PEINTURES SPECIALES



IDENTIFICATION

Revêtement **élastique** à base de **résine plastique** destiné à la protection et l'imperméabilisation des façades. **DEPRO® LASTIMUR** protège contre les dégâts dus aux variations climatiques.

Nature : Copolymères acryliques photo-réticulables en dispersion aqueuse.

DESTINATIONS

Rénovation extérieure, ravalement, imperméabilisation et décoration pour :

- Façades (béton, parpaings, plâtre, crépis, briques, enduits),
- Pignons, solins,
- Garages, murs de clôtures.



AVANTAGES

- **Souplesse et élasticité incomparables**: capacité d'allongement de plus de 500 % masquant les faïençages et évitant tout risque de fissure.
- **Non encrassant, autonettoyant** **DEPRO® LASTIMUR** ne retient pas les poussières et autres salissures.
- **Peinture microporeuse**, laisse respirer le support afin d'évacuer l'humidité interne des murs.
- **Excellente résistance** au vieillissement et aux lavages répétés en milieu marin.
- **Imperméable aux filtrations et aux remontées capillaires.**
- **Revêtement garnissant d'application facile.**
- **Excellente adhérence.**
- **Economique**, une couche suffit dans bien des cas.



Nuancier
MEDIACOLOR®

MODE D'EMPLOI

Application sur supports extérieur usuels du bâtiment.

Préparation des fonds : le support doit être propre, sain et sec, exempt de toute matière non adhérente. Se conformer au DTU 42.1 Norme NF P 74 2001-1 et 2.

Fond neufs : Ciment, béton, mortier hydraulique : lavage haute pression, élimination total des pollutions organiques par traitement anticryptogamique. Rinçage et séchage.

Support déjà peint : Application uniquement sur des peintures ou revêtement ne présentant pas une épaisseur supérieur à 300 µm. Support parfaitement adhérent, sans cloquage ni décollement.

Élimination totale des pollutions organiques par traitement anticryptogamique. Rinçage et séchage.

Support friable : lavage haute pression, élimination total des pollutions organiques par traitement anticryptogamique. Rinçage et séchage.

Assainissement fongicide des fonds avec le produit **ALGI SCAR®**.

S'applique obligatoirement sur le primaire d'impression **DEPRO® FIXAFON**.

Remarque - Ne pas appliquer sur des fonds qui présentent des remontées d'eau par capillarité.

Matériels d'application : brosse, rouleau poils longs ou pistolet (spécial façade), dans ce dernier cas, diluer avec 2 % d'eau.

Arrêt du revêtement en pied de façade à la coupure de capillarité (DTU 20-1) ou minimum à 0,25 m au-dessus du sol.

Bien homogénéiser avant emploi.

Microfissure existante jusqu'à 0,2 mm

DEPRO FIXAFON 150 g/m²

DEPRO® LASTIMUR 1 couche à 400 g/m²

Microfissure existante jusqu'à 0,5 mm

DEPRO FIXAFON 150 g/m²

DEPRO® LASTIMUR 1 couche à 300 g/m²

DEPRO® LASTIMUR 1 couche à 300 g/m²

Le matériel se nettoie à l'eau immédiatement après utilisation.

Température d'application : minimum +6 °C ; maximum +30 °C



Séchage à 20 °C :

Sec au toucher	: 40 min.
Insensible à l'eau	: 6 h
Recouvrable	: 12 h
Lessivable	: 8 jours

CARACTERISTIQUES

- Rendement superficiel : 2,5 m²/kg/couche selon support
- Teintes : blanc, ivoire et **MEDIACOLOR®**
- Aspect de finition : mat velouté garnissant
- Densité : 1,4
- Extrait sec : 70 % (+/-1)
- Liant : Copolymères acryliques photo-réliculables
- Solvant : Eau
- AFNOR : NFT 36-005 Famille 1 classe 7b2
- Point éclair : Néant - Non dangereux
- Conditionnement : 20 kg.
- Non inflammable.
- *Stockage* : 12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri du gel et des fortes températures.
- *Hygiène et sécurité* : Fiche de Données de Sécurité sur simple demande ou sur notre site : www.deproma.com
- COV Valeur limite UE pour ce produit Cat C : 40 g/l-Ce produit contient au maximum 25 g/l COV.

Élimination des déchets:

Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Remarques: porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.

Important : les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant sur nos bons de commande ou sur site internet. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30 %.

Réf : 04042

mars-18

