

KBS 7001 NF Kit de brunissage à froid

Mode d'emploi

Le **Kit KBS 7001 NF** permet de réaliser soi-même, sans être spécialisé dans le traitement de surface, un brunissage de pièces-machines à température ambiante dans l'atelier.

Le **Kit KBS** est utilisable pour les pièces en fer, fonte et acier doux (<13% Chrome). Il permet d'obtenir un noir parfait, y compris pour la fonte (la fonte devient marron-rouge avec un brunissage à chaud) en un temps très court à un coût très bas (pas besoin d'énergie, économie de temps d'attente).

Les produits sont prêts à l'utilisation. La solution de brunissage **KBS** ne contient pas de nickel.

Mode opératoire

Bain No 1	Dégraissant KBS 1010	10 – 15 MIN
Bain No 2	Rinçage à l'eau	1 MIN
Bain No 3	Conditionneur KBS 2010	0,5 – 3 MIN
Bain No 4	Rinçage à l'eau	1 Min
Bain No 5	Brunissage avec KBS 3081	0,5 – 3 MIN
Bain No 6	Rinçage à l'eau	1 Min
Bain No 7	Bain d'huile anti-corrosion KBS 4003	15-20 MIN

Séchage à l'air

Pour problèmes particuliers, merci de nous consulter.

