



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Film de sécurité RETARDATEUR D'EFFRACTION 200 microns

Transmission U.V	5%
Réflexion lumière visible	11%
Transmission lumière visible	85%
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	20%
Ratio solaire	10%
Réflexion	
Absorption	8%
Transmission	82%
% Réduction Eblouissement	NC
Valeur « b » (coefficient d'ombrage)	0,91
Valeur « g » (facteur solaire)	0,83
Valeur « u » (EN673W/m ² .°K)	5,70
Emissivité	0,89

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3mm

POSE INTERIEURE
ADHESIF P.S
TRAITE ANTI-RAYURES

CONSEIL D'APPLICATION* (situation verticale)

Simple Vitrage Clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Clair	OUI
Double Vitrage Teinté	OUI
Double Vitrage Low-E (gaz)	OUI
Simple Vitrage "Stapid" Clair	OUI
Double Vitrage Clair "Stapid Int."	OUI

* Voir précisions sur la fiche "SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

Remarques:

Ce film dispose d'une pellicule protégeant l'adhésif, il est nécessaire de la retirer lors de la pose.

La surface à coller doit être nettoyée au préalable à l'eau savonneuse, afin d'éviter toute présence de graisse, de poussière ou d'autres contaminants. Référez-vous à la notice de pose.

Entretien du vitrage:

Afin d'éviter l'introduction de poussière et d'eau entre le film et le verre, il est fortement déconseillé de laver la surface filmée durant les 3 semaines qui suivent la pose. Vous pouvez ensuite nettoyer vos vitrages à l'eau savonneuse en évitant les produits de nettoyage susceptibles de rayer le film.

GARANTIE 10 ANS

Contre le craquellement, le jaunissement, la démétallisation.
Garantie 10 ans pour une pose en intérieur.

www.eurecla.com

Téléphone: 01.48.74.34.33 Fax: 01.77.65.60.88 Email: info@eurecla.com