

Caparol Sensitiv

Peinture intérieure acrylique mate. Respectueuse de l'environnement et de la santé. Sans conservateurs. Recommandée pour personnes sensibles aux allergènes.



Description de produit

| | |
|--|--|
| <p>Domaine d'utilisation</p> <p>Propriétés</p> <p>Liant</p> <p>Conditionnement</p> <p>Teintes</p> <p>Degré de brillance / Aspect</p> <p>Conservation</p> <p>Données techniques</p> | <p>Intérieur.</p> <p>- Certificat « Adapté pour personnes allergiques » selon l'organisme TÜV Essen sans conservateur - Formule brevetée - Sans plastifiant, ne s'encrasse pas au-dessus des radiateurs - N'altère pas la qualité de l'air - Diluable à l'eau, respectueux de l'environnement et pratiquement sans odeur. - Recommandé pour les chantiers HQE</p> <p>Résines synthétiques en dispersion.</p> <p>5 L - 15 L</p> <p>Blanc. Ne peut pas être teinté en machine. Remarque: le certificat de l'organisme TÜV Essen est basé sur le blanc. L'ajout des colorants peut altérer ses propriétés non allergiques</p> <p>< 3 à 85° / Mat</p> <p>12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Bien refermer les récipients entamés. L'ajout d'eau peut diminuer la durée de conservation.</p> <p>■ Densité: 1,3 ■ Classification AFNOR: Famille I, Classe 7b2 (NF T 36-005) ■ Performance selon NF EN 13-300: Résistance à l'abrasion humide : classe 2 Pouvoir opacifiant classe 2</p> |
|--|--|

Application

| | |
|----------------------------|---|
| <p>Supports appropriés</p> | <p>Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton cellulaire, maçonnerie enduites, toiles de verre et/ou anciens fonds peints.</p> |
|----------------------------|---|



| | |
|--------------------------|---|
| Préparation du support | <p>Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.</p> <p>D'une manière générale, il convient de réguler l'absorption des fonds en appliquant une sous-couche adaptée. L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ».</p> <p>Enduits plâtre/Carreaux de plâtre : Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche d'Indeko Fix.</p> <p>Plaques de plâtre cartonnées : Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche d'Indeko Fix . Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, appliquer dans ce cas une couche d'Isogrund Ultra.</p> <p>Béton cellulaire : Brossage, égrenage, époussetage et application d'une couche de Capaplex.</p> <p>Maçonneries enduites : Brossage, égrenage, époussetage et application d'une couche d'Indeko Fix.</p> <p>Support atteint de moisissures : Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces avant application d'Indeko Fix ou d'Isogrund Ultra.</p> <p>Peintures bien adhérentes : Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/dégraissier les anciens revêtements. Application d'une couche d'Indeko Fix si besoin.</p> <p>Peintures mal adhérentes : Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Application d'une couche d'Indeko Fix si besoin.</p> <p>Toile de verre : Application d'une couche d'Indeko Fix sur toile de verre non peinte. En cas de toile de verre déjà peintes, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.</p> |
| Système d'application | Sur support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum à 5% d'eau. |
| Méthode d'application | Brosse ou rouleau (Polyamide Mèche Texturé 12 / 14 mm) ; Machine airless: Angle de projection : 50°, Pression : 150 – 180 bars, Buse : 0,021 – 0,026" |
| Système de couches | Sur support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum à 5% d'eau. |
| Consommation / Rendement | Env. 140 ml/m ² , soit 7 m ² /l. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter. |
| Conditions d'emploi | Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%. |
| Séchage/Temps de séchage | A 20° et 65% d'humidité relative : Sec et recouvrable après 4 - 6 heures. - Sec à coeur : après 3 jours Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage. |
| Nettoyage des outils | A l'eau immédiatement après emploi. |

Conseil

| | |
|---|--|
| Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression) | Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer la vapeur/l'aérosol. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les cours d'eaux et en terre. |
| Elimination des déchets | Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11. |
| Valeur limite de COV en UE | Pour ce produit (catégorie A/a): max 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit:< 1g/L |
| Centre Service Clients | Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr |

Fiche technique Caparol Sensitiv - Edition: janvier 2015

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.